



Datenblatt Schamottemassen

ArtNr	Schwindung gesamt, in %		Wasser- aufnahme, in %		Brennfarbe bei		T max. in °C	bester Brennbereich in °C	
	1100 °C	1200 °C	1100 °C	1200 °C	1100 °C	1200 °C		von	bis
24040	4,5	-	11	-	weiß	hellcreme	1150	1000	1150
24050	7	-	7	-	hellrot	dunkelrot	1150	1000	1150
24060	5,5	7,5	10,5	5	weiß	hellcreme	1260	1000	1260
24510	10	11	-	-	weiß	weiß	1220	1220	1280
24201	11,4	15,9	9,9	0,6	schneeweiß	schneeweiß	1300	1230	1300
24206	4,3	-	14,8	-	weiß		1100	980	1100
24210	8,5	11,2	7,8	0,3	hellrot	ziegelrot	1200	980	1200
24211	6,3	8,3	11,6	6,5	weiß	weiß	1300	1000	1300
24212	11,3	-	3,7	-	braun	schwarz	1100	1000	1150
24216	5,6	8,1	13,7	8,4	grau	grau	1300	1000	1300
24219	11,1	-	0,2	-	weiß		1150	1000	1150
24252	7,9	12,2	13,4	0,3	weiß	weiß	1300	1250	1300