Börkey Keratech GmbH

Datenblatt Schamottemassen

ArtNr	Schwindung gesamt, in % 1100 °C	1200 °C	Wasser-aufnahme, in % 1100 °C	1200 °C	Brennfarbe bei 1100 °C	1200 °C	T max. in °C	bester Brennbereich in °C von	bis
22007	10,5	11,5	3	-	dunkelbraun	schwarz	1160	1000	1160
22012	7,5	10	8	3	hellcreme	hellgrau	1300	1150	1250
22015	6,5	9,5	11	4,5	hellgrau	hellgrau	1300	1050	1280
22016	12,3	13,3	9,9	7	schwarz	schwarz	1260	1200	1250
22018	8,5	10	7	4	hellrot	dunkelrot	1250	1000	1220
22022	6	8,5	8	3	hellcreme	hellgrau	1280	1000	1250
22029	8,5	10,5	-	7,5	weiß-creme	cremefarben	1280	1000	1280
22042	4,5	7,5	7,5	3	betongrau	tiefschwarz	1220	1000	1240
22045	4	13	7,5	2,6	betongrau	tiefschwarz	1220	1000	1240
22046	4	6	6	2	betongrau	tiefschwarz	1180	1000	1200
22202	8,0	9,4	8,5	5	orange	lederfarben	1280	1120	1240
22206	6,6	-	10,2	-	weiß	-	1100	1000	1100
22210	9,4	10,3	7,3	4,8	rot	rotbraun	1200	1050	1200
22211	7,2	9,0	8,6	5,2	weiß	grauweiß	1300	1150	1250
22214	10,1	11,2	8,3	6,1	gelb	grau-gelb	1300	1000	1300
22216	8,5	10,0	7,2	3,4	grau	anthrazit	1300	1000	1300
22219	9,5	-	4,5	-	weiß	-	1150	1000	1150
22225	7,8	-	9,8	-	weiß	-	1150	1000	1150
22235	9,3	10,4	8	5	rot	ziegelrot	1200	1000	
22354	6	7	3	1	rot	dunkelrot	1200	1140	1200
22406	6,7	-	10,2	-	weiß	-	1100	1000	1100
22410	9,4	10,4	7,4	4,7	rot	rotbraun	1200	1050	1200
22411	8,6	9,6	8,4	4,3	weiß	grauweiß	1300	1150	1250
22419	9,7	-	4,6	-	weiß	-	1150	1000	1150
22426	9,0	9,7	9,8	8,5	rosa	orange	1350	1000	1350
22611	8,4	9,6	8,4	4,2	weiß	grauweiß	1300	1150	1250
22810	8,00	9,1	8,8	5,9	rot	ziegelrot	1200	1050	1200
22811	6,7	8,1	9,6	6,2	weiß	grauweiß	1300	1150	1250
22826	9,4	9,8	8,7	7,9	rosa	orange	1350	1000	1350
22827	8	8,6	7,5	4,6	grau	dunkelgrau	1250	1000	1250

Börkey
Keratech GmbH
Paulsborner Straße 10
10709 Berlin Wilmersdorf

Telefax:
(030) 893 16 90
Telefon:
(030) 891 60 27

Internet -Adresse:
http://www.keratech.de/
e-mail-Adresse:
sesam@boerkey-keramik.de

Amtsger. Chrlbg.
HRB 81563
Geschäftsführer:
Dpl.Ing. G-H Börkey