



Datenblatt Schamottemassen

ArtNr	Schwindung gesamt, in %		Wasser- aufnahme, in %		Brennfarbe bei		T max. in °C	bester Brennbereich in °C	
	1100 °C	1200 °C	1100 °C	1200 °C	1100 °C	1200 °C		von	bis
22007	10,5	11,5	3	-	dunkelbraun	schwarz	1160	1000	1160
22011	-	10,7	-	3,5	weiß	creme-grau	1300	1000	1300
22014	8,8	10,8	9	5,2	creme	creme	1280	1000	1280
22015	6,5	9,5	11	4,5	hellgrau	hellgrau	1300	1050	1280
22016	12,3	13,3	9,9	7	schwarz	schwarz	1260	1200	1250
22018	8,5	10	7	4	hellrot	dunkelrot	1250	1000	1220
22022	6	9	8	4,8	creme	creme	1280	1000	1280
22029	8,5	10,5	-	7,5	weiß-creme	creme	1280	1000	1280
22042	4,5	7,5	7,5	3	betongrau	tiefschwarz	1220	1000	1240
22044	6,3	8,3	8,3	4	creme	creme	1280	1000	1280
22045	4	13	7,5	2,6	betongrau	tiefschwarz	1220	1000	1240
22046	7	9,5	11	6	betongrau	tiefschwarz	1240	1000	1240
22202	8,0	9,4	8,5	5,0	rosa	lederfarben	1280	1120	1280
22206	6,6	-	10,2	-	weiß	-	1100	1000	1100
22210	9,4	10,3	7,3	4,8	rot	ziegelrot	1200	1000	1200
22211	7,2	9,0	8,6	5,2	weiß	weiß	1300	1000	1300
22214	10,1	11,2	8,3	6,1	gelb	graugelb	1300	1000	1300
22216	8,5	10,0	7,2	3,4	hellgrau	anthrazit	1300	1000	1300
22219	9,5	-	4,5	-	weiß	-	1150	1000	1150
22354	6	7	3	1	rot	dunkelrot	1200	1140	1200
22406	6,7		10,2		weiß		1100	1000	1100
22410	9,4	10,4	7,4	4,7	rot	ziegelrot	1200	1000	1200
22411	8,6	9,6	8,4	4,3	weiß	weiß	1300	1000	1300
22419	9,7		4,6		weiß		1150	1000	1150
22426	9,0	9,7	9,8	8,5	rosa	orange	1350	1000	1350
22611	8,4	9,6	8,4	4,2	weiß	weiß	1300	1000	1300
22810	8,0	9,1	8,8	5,9	rot	ziegelrot	1200	1000	1200
22811	6,7	8,1	9,6	6,2	weiß	weiß	1300	1000	1300
22826	9,4	9,8	8,7	7,9	rosa	orange	1350	1000	1350
22827	8	8,6	7,5	4,6	grau	dunkelgrau	1250	1000	1250