



TERRA-SZ-COLOR[®]
fluid

▪ FLÜSSIGGLASUREN

▪ BRUSH-ON-GLAZES

▪ ÉMAUX LIQUIDE

▪ ESMALTES LÍQUIDOS



2016/2017

D

TERRA-SZ-COLOR[®]
fluid

Steinzeug Flüssigglasuren

werden im Temperaturbereich von 1200-1280°C eingesetzt. Die Effektbildung wird bei den Steinzeugglasuren maßgeblich durch die Höhe der Brenntemperatur sowie durch die Auftragsstärke beeinflusst. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir eine Brenntemperatur von 1230-1250°C mit einer 30 minütigen Haltezeit. In Kombination mit dem richtigen Ton können frostsichere Keramiken hergestellt werden.

TERRA-SZ-COLOR[®]
fluid

Stoneware Brush-on-Glazes

are used within a temperature range of 1200-1280°C. The effect formation in stoneware glazes is fundamentally influenced by the firing temperature and the coating thickness. For optimal results, we recommend a firing temperature of 1230-1250°C with a soaking time of 30 minutes. In combination with suitable clay, frost resistant ceramics can be manufactured.



TERRA-SZ-COLOR[®]
fluid
Steinzeug

500 ml Dosen

GB



FS 6016 Magica, FS 6014 Island
und FS 6022 Weinrot

TERRA-SZ-COLOR[®]
fluid

Émaux liquides pour grès

sont utilisés dans des domaines de température de 1200 à 1280°C. Lors de l'émaillage, la formation des effets est influencée essentiellement par la température de cuisson et l'épaisseur d'application. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons une température de cuisson de 1230 à 1250°C avec un palier de cuisson de 30 minutes. En combinaison avec le grès approprié, on peut fabriquer des céramiques qui résisteront au gel.

TERRA-SZ-COLOR[®]
fluid

Esmaltes líquidos para gres

se aplican en la gamma de temperatura de 1200 a 1280°C. La formación de efectos en los esmaltes para objetos de gres se influye principalmente por la altura de la temperatura de cocción y por el grosor de la capa de esmalte. Nosotros recomendamos para resultados óptimos una temperatura de cocción de 1230 a 1250°C con un tiempo de permanencia de 30 minutos. En combinación con la arcilla correcta se pueden hacer cerámicas resistentes a las heladas.



FS 6001 Enzian



FS 6004 Mars



FS 6003 Borblau neu



FS 6006 Sibiria

NEU



FS 6008 Kobaltglanz



FS 6009 Bronze neu



FS 6010 Lagune



FS 6011 Vesuv




FS 6012 Turmalin



FS 6013 Indigoblau



FS 6014 Island



FS 6015 Poesie



FS 6016 Magica



FS 6017 Chun Blue



FS 6018 Gallena Effekt



FS 6020 Blauer Flieder



FS 6021 Sandstone



FS 6022 Amaryllis



FS 6023 Negro Glanz



FS 6024 Creme



FS 6025 Kupferrot Kristall



FS 6026 Tessha Kristall

FS 6027 Sunshine /
FS 6028 Primavera

FS 6031 Glut Orange



FS 6032 Glut Rot



FS 6033 Glut Dunkelrot



FS 6040 Chilirot



FS 6005 Transparent

NEU




NEU



FS 6002 Eisblume



FS 6007 Holunder



FS 6019 Grünkristall



FS 6029 Türkiseis

